



DuPont Refinish
Mehr als nur Lack ...












Aufbauempfehlung

Reparaturlackierung von Scheinwerfern Untergrund: Polycarbonat

Nur für den professionellen Gebrauch!



The miracles of science™

Untergrund:	Polycarbonat (PC)
 Reinigen	<p>Untergrund gründlich reinigen mit Entfettungsmittel 3910WB (wasserbasierend)</p>
 Vorschleifen  Reinigen  Nachschleifen  Reinigen	<p>Entfernen der UV- Beschichtung</p> <p>mit P500 (trocken)</p> <p>mit Entfettungsmittel 3910WB (wasserbasierend)</p> <p>mit P800 (trocken)</p> <p>mit Entfettungsmittel 3910WB (wasserbasierend)</p>
 Vorschleifen  Reinigen  Nachschleifen  Reinigen	<p>Untergrundvorbereitung</p> <p>nass - mit P1000 (z.B. Trizact)</p> <p>mit Final Clean 3911WB (wasserbasierend)</p> <p>nass - mit P3000 (z.B. Trizact)</p> <p>mit Final Clean 3911WB (wasserbasierend)</p>
 Haftvermittler	<p>Auftrag von 1 Spritzgang Cromax® Bindemittel 1640WB</p>
 Ablüften	<p>Ablüßzeit vor dem Klarlackauftrag- bis matt</p>



**Mischungs-
Verhältnis**



Klarlack




Trocknung

3750S Klarlack + 805RWeichmacher + Härter XK205 + Verdünnung XB387
im Verhältnis **2.7 : 0.3 : 1 : 0.4** mischen!

Auftrag von 1.5 Spritzgängen (in einem Arbeitsgang)
2K HS Ultra Productive Chromaclear 3750S

forcierte Trocknung nach Angaben im technischen Datenblatt (TDS)



**Technische
Informationen
beachten !**

Weitere Verarbeitungshinweise zu den aufgeführten Produkten
entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern (TDS)



DuPont Refinish
Mehr als nur Lack ...

Aufbauempfehlung

Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst.

Eine Gewährleistung für die Gesamtbeschichtung kann von DuPont Refinish nicht übernommen werden, da DuPont Refinish keinen Einfluss auf die gleich bleibende Qualität der Ausführung sowie der gleich bleibenden Qualität der Zusammensetzung der Vorbeschichtung bzw. Vorbehandlung hat. Wir gewährleisten die vertragsgemäße Beschaffenheit unserer Produkte im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen- Inland bzw. Export.

Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen, ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung, zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.

Vertrieb durch:

DuPont Performance Coatings GmbH
Horbeller Str. 15
50858 Köln

Tel. 02234 – 60 19 – 1620
Fax 02234 – 60 19 – 1670
www.dupontrefinish.de



The miracles of science™